

内外装セラミックタイル用接着剤

セメンパワー

JAIA F★★★★/4VOC 基準適合

特長

- 骨材が入っているので、セメントを混ぜるだけで強力な接着力が得られます。
- 環境に優しい接着剤です。(JAIA F★★★★/4VOC 基準適合)
- 下地が濡れていても施工できます。
- 大型タイルも貼れます。

適用タイル

各種セラミックタイル、大型タイル、陶板、レンガ、大理石等の石材（プライマー処理必要）

適用場所

浴室、トイレ、台所、洗面所、玄関廻り、外装壁、床 等

適用下地

モルタル、合板（下ごすり）、
ALC板（“Aプライマー”処理）、珪カル板（“Aプライマー”処理）、
FRP板（“Aプライマー”処理）※FRP防水には使用できません。

使用方法

- 1.下地はホコリ、油、汚れを取り除きます。
 - 2.セメンパワー1に対してセメント0.8~1の割合で練り合わせてご使用ください。
 - 3.セメントと混ぜたものは1時間以内に使い切ってください。
 - 4.タイルの貼り付けは1枚1枚揉み込むように充分圧着します。
 - 5.貼付けは塗布後直ちに行い、20分以内(23℃)に行ってください。
 - 6.合板下地の場合はセメンパワー対セメント【1：0.8】のゆるいモルタルを作り、クシ目を5mm程度にたてて、合板に下ごすりして乾燥後、【1：1】のモルタルをタイルにつけておろして貼ってください。
 - 7.目地詰めは貼付け後、1日以上経過してから行ってください。
- ※天然石の場合は当社“Aプライマー”を予め石材の裏に塗布されることをお勧めします。
※使用量目安：3~5kg/m²（セメントと混合した場合）
セメンパワー20kg+セメント20kgで8~13m²使用できます。



使用上の注意

- ・保管場所は直射日光を避け、気温の変化に注意してください。(0℃以上)
- ・施工は5℃以上の環境で行ってください。
- ・業務用浴室には当社製“バンノー”を使用してください。
- ・実験室のデータを元にしていきますので、現場施工と条件が異なる場合があり、カタログ値を満足できない場合もございます。
確実に施工を行うためにも、施工前に確認テストをお勧めします。
- ・詳細な内容が必要な場合には、安全データシート（SDS）を参照ください。

LINEUP

○20kg 缶 ○5kg 缶

販売者



株式会社 AVISA

東京都小金井市梶野町 1-2-36
TEL:042-312-2707 FAX:042-312-2707
Mail : order@avisa.co.jp HP : https://avisa.jp

製造者

UNIQUE

ユニーク株式会社

千葉県市川市大野町 3-1976
TEL:047-337-8311 FAX:047-338-4572
Mail : info@unique-company.jp HP : https://unique-company.jp