

道路滑り止め舗装用エポキシ接着剤

ユニロード A/B

『ユニロード』は道路滑り止め舗装工法において、アスファルト舗装・コンクリート舗装面上に硬質着色骨材を固着させる目的で使用する2液混合型のエポキシ樹脂バインダーです。

特長

- コンクリート舗装にもプライマーは不要！施工時間の短縮になります。
- 硬化が早いので道路遮断の時間が短縮できます。
- エポ車による操作（主剤・硬化剤を各々60℃に加熱してから混合、スプレー散布して用いる）に適しています。
- ローラーや刷毛塗りに適した粘度です。
- 冬期でも伸び率が良く、バインダーのひび割れは起きません。
- 夏期の高温で樹脂軟化による骨材取れもありません。

種類

1セット 40 kg
A(主剤) 20 kg缶
B(硬化剤) 20 kg缶

夏用
冬用※15℃以下



使用上の注意

- ※A剤:B剤=1:1で充分攪拌混合してください。混合不良は硬化不良の原因になります。
- ※雨天時には施工しないでください。
- ※5℃以下の環境では、樹脂の粘度が上がり、主剤・硬化剤の混合が困難になります。予め温めて粘度下げしてから攪拌すると効果的です。
- また、施工後も極端に硬化が遅くなりますので、バーナー等で加熱して、硬化を促進させてください。
- ※新設のコンクリート・アスファルト舗装に施工する場合は2週間以上の養生期間を設けた後に施工してください。

特性

※A 剤 +B 剤混合物の粘度：4,700mPa・s/23℃(手塗り) 、 700mPa・s/60℃(エポ車)

試験項目		ユニロード	樹脂舗装技術協会規格
密度 (g/ mℓ)		1.10	1.00~1.30
ポットライフ (分)		21	10~40
半硬化時間 (時間)		3.5	6時間以内
引張強さ (N/ mm ²)	材令 3 日	9.2	材令 7 日の 70%以上
	材令 7 日	9.6	6.0
伸び率 (%)		28	20%以上
塗膜縮性 (mm)		0.3	7 mm以下

施工場所

- ・ 交差点、坂路、曲線部及び走行車線、路側帯
- ・ 駐車場入り口、料金所周辺
- ・ スクールゾーン、通学路、自転車道、バスレーン
- ・ 商店街、公園広場、コミュニティ広場

■エポ車



■坂路 (赤骨材)



■交差点 (黄骨材)



販売者



株式会社 AVISA

東京都小金井市梶野町 1-2-36
 TEL:042-312-2707 FAX:042-312-2707
 Mail : order@avisa.co.jp HP : https://avisa.jp

製造者



ユニーク株式会社

千葉県市川市大野町 3-1976
 TEL:047-337-8311 FAX:047-338-4572
 Mail : info@unique-company.jp HP : https://unique-company.jp